

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОВАТЫ

г. Артем

2019 г.

Состав: бумажная макулатура; борная кислота; бура.

Плотность: 35-75 кг/м³ (зависит от области применения).

Теплопроводность: 0,032-0,041 Вт/мС (зависит от плотности нанесения).

Группа горючести: Г1

Паропроницаемость: 0,3 мг/(м²*ч*Па).

Сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа — 16%.

Значение pH = 7,8-8,3.

Срок службы утеплителя не менее 50 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (в сухом виде):

Вертикальные конструкции (стены) 65 кг/м³;

Горизонтальные конструкции (перекрытия) 45 кг/м³;

Наклонные конструкции (мансарды) 55 кг/м³

Цена ЭКО-ваты (в 1 мешке 13 кг):

Без монтажа: 32 руб. за 1 кг;

С монтажом: 45 руб. за 1 кг.

Ниже приводим таблицу для сравнения с другими видами утеплителей
Более подробная информация о продукции компании Файбервуд на нашем сайте

Fiberwood.ru

